

INFO TECNICHE

Componenti	- bifloruro di ammonio in scaglie - basso contenuto di bario - stabilizzanti
Densità di lavoro	1,38 kg/lt
Temperatura di lavoro	20° C
Lavabilità	Facilmente lavabile
Consumi	1,34 gr/dm2
Risultato di satinatura	Con 15 secondi di immersione: 7/8 Rz vellutato al tatto e struttura uniforme Con 35/40 secondi di immersione: 12/13 Rz rugoso al tatto e struttura difforme
Composizione	con Acido fluoridrico al 40% oppure acido cloridrico al 32/33%

SAPI IMPIANTI S.r.l.

Zona Industriale Loc. Il Piano - 53031 - Casole d'Elsa - Siena (Italy)
Tel. +39 0577/949110 - Fax +39 0577/947828 - info@sapi-impianti.it - www.sapi-impianti.com